

UNIDRY Pittura

Scheda Tecnica

Rev. 01 - 13/08/2020

Pag. 1 / 2

Idropittura di qualità superiore per interni



Descrizione

Unidry Pittura è un'idropittura murale, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, pigmenti, cariche minerali pregiate e speciali additivi che ne esaltano la lavorabilità. Questi componenti conferiscono al prodotto un'elevata traspirabilità e ottima copertura, tale da ottenere perfette finiture per la decorazione di ambienti interni negli interventi di risanamento con il sistema Unidry. Il prodotto asciutto ha un alto punto di bianco, elevata adesione al supporto e buona resistenza all'abrasione. L'impiego di additivi idrofobizzanti la rendono particolarmente resistente allo sporco, all'invecchiamento e all'attecchimento di muffe e batteri.

Impieghi

Unidry Pittura viene utilizzata per la tinteggiatura e la decorazione interna di saloni, cucine, camere, bagni, in particolar modo per le superfici realizzate con il sistema Unidry. Il prodotto può essere applicato direttamente su supporti nuovi, o per la ritinteggiatura di superfici in buono stato di conservazione.

Preparazione del supporto

Su superfici murali interne mai dipinte, carteggiare, asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i residui di lavorazione non aderenti. Stuccare eventuali imperfezioni. Per interventi di risanamento con il sistema Unidry, è consigliabile trattare preventivamente l'intera superficie applicando una mano di Unidry Primer, opportunamente diluito con acqua nel rapporto di 1 a 1.

Istruzioni per l'uso

Unidry Pittura può essere applicata a pennello, rullo, o spruzzo. Per applicazioni a rullo o pennello, diluire con circa il 50% di acqua in volume per la prima mano e con il 40% per le successive; per applicazioni a spruzzo diluire con circa il 45-55% di acqua. Dopo aver rimescolato accuratamente il prodotto diluito, applicare in 2 o 3 mani, incrociando il senso di applicazione. Quando la mano precedente risulta sufficientemente asciutta, procedere con l'applicazione delle mani successive.

Resa

4-5 m²/litro per due mani successive.

Confezioni

Unidry Pittura viene fornita in contenitori di plastica da 14 e da 5 litri. Conservare il prodotto in ambienti asciutti, negli imballi originali ben chiusi e con temperature comprese tra +5°C e +35°. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi.



Avvertenze

Non applicare Unidry Pittura su supporti umidi o non stagionati. Non rimescolare al prodotto puro quello già diluito per la lavorazione. Pennelli, rullo e attrezzatura per lo spruzzo possono essere puliti con acqua prima dell'indurimento.

Per maggiori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

Istruzioni di sicurezza

Indossare guanti, occhiali protettivi e abiti da lavoro a protezione degli occhi e della pelle. Conservare in locali non accessibili ai bambini. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione lavarsi con acqua e sapone.

Valore limite EU (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A: Pittura opaca per pareti e soffitti interni (Base Acqua): limite 75 g/l (2007); 30 g/l (2010)

Unidry Pittura contiene max.: 30 g/l VOC

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco opaco
Infiammabilità	No
Peso specifico [kg/l]	1.55
Viscosità Brookfield [cPs]	20000
Residuo secco [% in peso]	70
Temperatura minima di applicazione [°C]	+5
Essiccazione al tatto [h]	2
Essiccazione in profondità [h]	24

Rilevazione dati a 23°C-U.R. 50% ed assenza di ventilazione

I valori dichiarati rappresentano la media della produzione corrente e non possono essere usati come limiti garantiti.