

# UNIDRY Primer

## Scheda Tecnica

Rev. 01 - 13/08/2020

Pag. 1 / 2

Fondo fissativo ai silicati



### Descrizione

Unidry Primer è un fondo monocomponente, impregnante, in dispersione acquosa, ad essiccamento reattivo a base di silicati inorganici modificati. Reagisce chimicamente con il supporto e lo consolida, ne uniforma l'assorbimento, garantisce protezione da aggressioni chimiche in genere, dall'umidità, mantenendone inalterata la traspirabilità.

### Impieghi

Unidry Primer viene utilizzato come trattamento trasparente fissativo antipolvere e come promotore di adesione su supporti minerali, sia a base cementizia che a base calce, e sulla superficie dei pannelli in calcio silicato prima della posa o della rasatura con l'adesivo rasante Unidry.

### Istruzioni per l'uso

Unidry Primer è un prodotto monocomponente pronto all'uso da applicare tal quale a pennello, rullo o spruzzo su superfici pulite, prive di sporco, di grasso, di parti inconsistenti, di vecchie pitture o di rivestimenti di natura organica. Unidry Primer può essere applicato in mano unica, avendo cura di stenderlo in modo uniforme. Il prodotto deve penetrare nel supporto, essere assorbito completamente e non rimanere in eccesso sulla superficie evitando colature. Nel caso del sistema Unidry, applicare a spruzzo Unidry Primer sul supporto subito prima della stesura dell'adesivo e sempre fresco su fresco sulla superficie del pannello prima della posa. Eseguire lo stesso trattamento sulla superficie dei pannelli posati prima della realizzazione della rasatura di finitura.

### Resa

0,150 - 0,200 kg/m<sup>2</sup>

### Confezioni

Unidry Primer viene fornito in taniche di plastica da 10 kg. Teme il gelo. Conservare il prodotto in luogo asciutto e riparato a temperature comprese tra +5°C e +30°C. In queste condizioni e in contenitori chiusi, la sua stabilità è di 12 mesi.

### Avvertenze

Le attrezzature impiegate per la posa in opera di Unidry Primer devono essere pulite con acqua prima dell'indurimento. Prima dell'applicazione proteggere vetro, marmi, infissi, piastrelle ceramiche in modo da evitare la formazione di macchie indelebili. Non applicare su gesso e cartongesso e su vecchie pitture o rivestimenti di natura organica. Per superfici molto compatte è consigliata una prova preliminare. Per ulteriori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.

# UNIDRY Primer

## Scheda Tecnica

Rev. 01 - 13/08/2020

Pag. 2 / 2



### Istruzioni di sicurezza

Unidry Primer è un prodotto alcalino, indossare guanti, occhiali protettivi e abiti da lavoro a protezione degli occhi e della pelle.

Valore limite EU (Dir. 2004/42/CE)

Cat. H: Primer fissativi (Base Acqua): limite 50 g/l (2007); 30 g/l (2010)

UNIDRY PRIMER contiene max.: 30 g/l VOC

### Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente, incolore
Infiammabilità	No
Peso specifico [kg/l]	1.08
Residuo secco [%]	15
Temperatura di applicazione [°C]	+5
Tempo di attesa prima di essere verniciato [h]	24

Rilevazione dati a 23°C-U.R. 50% ed assenza di ventilazione

I valori dichiarati rappresentano la media della produzione corrente e non possono essere usati come limiti garantiti.